

# SINTERDATENBLATT

DR. FRITSCH GmbH & Co. KG

Dieselstraße 8

70736 Fellbach

Tel. 0711-518320; Fax 0711-5183210

<b>Pulvername:</b>	V8-881
--------------------	--------

<b>Hauptbestandteil:</b>	Co	<b>Bindemittel:</b>	2% Alkohol	<b>Datum:</b>	20.01.97
<b>Maschinentyp:</b>	DSP-25	<b>mittl. Korngröße:</b>		<b>Prüfer:</b>	Ga
<b>Verwendungszweck:</b>					

<b>Erhitzung über:</b>	<b>Matrize:</b>	X	<b>Temperaturmessung mit:</b>	<b>Pyroskop:</b>	
	<b>Stempel:</b>			<b>Thermoelement:</b>	X

<b>Temperatur</b>	°C	740	780	820					
<b>abs. Druck</b>	<i>N/mm²</i>	25	==>						
<b>masch. Druck</b>	<i>bar</i>	57	==>						
<b>Sinterzeit</b>	<i>min</i>	3	==>						
<b>Biegebruchfest.</b>	<i>N/mm²</i>								
<b>Bruchdehnung</b>	%								
<b>durchschnittl. Härte</b>	HRB	90	95	94					
<b>Härtestreueung</b>	HRB	90-91	94-95	94-95					
<b>Einwaage (Ge)</b>	<i>g</i>	17	==>						
<b>Gew.nach Sint. (Gs)</b>	<i>g</i>	16,539	16,432	16,245					

<b>Volumen</b> <b>V = Gs - Gw</b>	<i>cm³</i>	1,945	1,891	1,866					
<b>Dichte</b> <b>D = Gs / V</b>	<i>g/cm³</i>	8,5	8,69	8,71					

<b>Gew.-Verlust</b> <b>G = Ge - Gs</b>	<i>g</i>								
<b>rel. Gew.-Verlust</b> <b>Gr = G * 100 / Ge</b>	%								

<b>Bemerkung:</b>	
-------------------	--

## Achtung:

Abhängig von der Sinterformgeometrie, Art und Ort der Temperaturmessung kann sich eine Temperaturerhöhung bis 60 °C ergeben, um das gleiche Ergebnis zu erreichen !

Die Datenblätter sind Eigentum der Dr. Fritsch KG. Sie dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Geschäftsleitung bzw. der Bereichsleiter weitergegeben werden.