

DIAFE - 5100



Carbonyleisenpulver in der Teilchengröße von ca. 4 bis 6 μm

Technische Spezifikation:

Eigenschaft	Diafe-5100
Kornverteilung:	
d(10)	1,7 - 2,7 μm
d(50)	3,9 - 5,2 μm
d(90)	7,2 - 9,2 μm
Chemische Analyse	
Eisen	min. 97,8 %
C	0,75 - 0,9 %
N ₂	0,65 - 0,9 %
O ₂	0,15 - 0,4 %
4 Punkt Biegeversuch	1010 N/mm ²
Kerbschlagarbeit	8,6 J/cm ²

Heißpressverhalten

