

# Specification

## Dr. Fritsch GmbH & Co. KG

Dieselstarsse 8  
D-70736 Fellbach  
Telephone: ++49-711-51832-0  
Fax: ++49-711-51832-159  
[http. //www.dr-fritsch.de](http://www.dr-fritsch.de)  
E-mail: powder@dr-fritsch.de

Datum/Date: 27.02.2017

---

Kunde / Customer:

Produkt / Product:

Dialloy-8000

Ihr Bestell-Datum / Your Order No Dated:

Unsere Auftrags-Nr. / Our Order No.:

Liefermenge / Quantity Delivered:

F.N.-Nr.: / F.N-No.:

---

### Analysenergebnisse / Analytical Results:

#### Siebanalyse / Teilchengröße:

> 45 µm	<b>max. 25 %</b>
< 45 µm	<b>min. 75 %</b>

#### Chemische Analyse / chemical Analysis:

Cu:	<b>balance</b>
Sn:	<b>9,5 - 10,5 %</b>
Ag:	<b>9,5 - 10,5 %</b>

Füllichte / Apparent Density:

**> 3,5 g/cm<sup>3</sup>**

Klopfdichte / Tap density:

Heißgepresste Probe (bei °C / 350 kg/cm<sup>2</sup> / 3 Minuten)

Hot-pressed Sample

Härte:

Dichte:

---

Bemerkungen / Remarks:

Dr. Fritsch GmbH & Co. KG